

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛИ AISI 316L

Сталь конструкционная криогенная

AISI 316L – нержавеющая сталь, являющаяся своего рода усовершенствованной маркой стали 304, сплав которой содержит никель и молибден. Наличие этих элементов в нержавеющей стали значительно повышает ее антикоррозийные свойства, благодаря чему эксплуатация возможна даже в очень агрессивных средах.

Нержавеющая сталь 316L также отличается от стали 304 AISI повышенной прочностью, сопротивляемостью к ползучести, превосходными механическими свойствами.

Применение

Из-за антикоррозийных свойств и механической прочности, сталь применяется во многих промышленных отраслях. Также она соответствует гигиеническим требованиям, поэтому применяется:

- в изготовлении резервуаров и контейнеров для хранения химических веществ;
- в пищевой, фармацевтической и медицинской сфере;
- в нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, бумажно-целлюлозной, машиностроительной отраслях;
- в строительстве и архитектуре;
- в изготовлении изделий и емкостей для работы в растворах большинства кислот (серная, щелочная, фосфорная, лимонная, молочная и пр.); ● в изготовлении посуды и столовой утвари.

Сталь 316L легко поддается обработке, поэтому из нее изготавливают такие металлические изделия как: трубы, листы, профили и пр.

Химический состав

Углерод(C)	Кремний(Si)	Марганец(Mn)	Никель(Ni)	Сера(S)	Фосфор(P)	Хром(Cr)	Молибден(Mo)
≤0.03	≤ 0.75	≤ 2.0	10-14	≤0.03	≤ 0.045	16-18	2.00-3.00

Благодаря низкому содержанию углерода в составе стали 316L, она оптимальна для возведения сварных конструкций. Молибден в составе защищает сталь от разрушения в морской воде и парах уксусной кислоты. Сплав железа и хрома образует на поверхности стали защитный слой, устойчивый к механическим и химическим воздействиям.

Механические свойства

Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., МПа	485
Предел текучести, 0,2%, МПа	170
Твердость по Бринеллю, НВ макс, тип.	165
Усталостная прочность, N/mm ² тип.	260
Органолептическая проба Эриксона, мм	10-11
Относительное удлинение, мин., %	40

Физические свойства

Физические свойства	Условные обозначения	Единица измерения	Температура	Значение
Плотность	d	-	4°C	8.0
Температура плавления	°C	1440		
Удельная теплоемкость	c	J/kg.K	20°C	500
Тепловое расширение	k	W/m.K	20°C	15
Средний коэффициент теплового расширения	α	$10^{-6} \cdot K^{-1}$	20-100°C	16.0
			20-300°C	17.0
			20-500°C	18.0
Электрическое удельное сопротивление	ρ	$\Omega mm^2/m$	20°C	0.75
Магнитная проницаемость	μ	в 0.80 kA/m	20°C	1.005
Модуль упругости	E	MPa x 10 ³	20°C	200

Сопротивление коррозии в кислотных средах

Температура, °С	20						80					
	10	20	40	60	80	100	10	20	40	60	80	100
Концентрация,% к массе												
Серная кислота	0	1	2	2	1	0	2	2	2	2	2	2
Фосфорная кислота	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2
Азотная кислота	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Муравьиная кислота	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0

Обработка

Отжиг

Диапазон температуры отжига $1050^{\circ}\text{C} \pm 25^{\circ}\text{C}$ сопровождается последующим быстрым охлаждением на воздухе или в воде. После отжига необходимо травление и пассивирование.

Отпуск

$200-400^{\circ}\text{C}$ с последующим воздушным охлаждением.

Травление (очистка поверхности)

- Смесь Азотной кислоты и фтористоводородной/плавиковой кислоты (10 % HNO_3 + 2% HF);
- при комнатной температуре или 60°C ;
- Серно-азотная кислотная смесь (10 % H_2SO_4 + 0.5 % HNO_3) при 60°C ; □ Паста для очистки от окалины в зоне сварки.

Пассивация

- 20-25 % раствор HNO_3 при 20°C ;
- Пассивирующие пасты для зоны сварки.

Аналоги стали

Германия	-	X2CrNiMo18-14-3
Япония	JIS	SUS 316L
Евросоюз	EN	1.4404
Россия	ГОСТ	03X17H14M3